



AKUSTIK

Top-Plast

PU-Schaumstoff Top-Phon®801

Einsatzgebiet

PU-Strukturschaumstoff offenzellig für Absorption. Vorwiegend für Maschinen- und Gerätebau; bei geringen Einflüssen von Staub, Schmutz, Öl und Feuchtigkeit.



PU-Schaumstoffe sind erhältlich in verschiedenen Grössen, Dicken, Formen und Raumgewichten. Mit oder ohne einseitige Selbstklebung. Weitgehend alle unsere Schaumstoffe können wir bearbeiten wie; stanzen, CNC-schneiden, formschneiden, wasserstrahlschneiden etc.

Spezifikationen

Material	Polyetherschaumstoff FCKW frei
Farbe	Standard Farbe anthrazit, farbige Ausführungen auf Anfrage
Ausführung	mit oder ohne einseitige Selbstklebung
Dicke	15-100 mm
Plattenformat	ca. 2000 x 1000mm oder andere Masse auf Anfrage
Raumgewicht	ca. 30kg/m ³ nach ISO 845
Temperatureinsatz	ohne Selbstklebung -40° bis 120° C
Temperatureinsatz	mit Selbstklebung -40° bis 105° C
Brandklasse	u.a. MVSS 302 – SE/ NBR



Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und technischen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen