



Top-Phon® Strukturschaum

Einsatzgebiet

PU-Strukturschaumstoff offenzellig für Absorption. Vorwiegend für Maschinen- und Gerätebau; bei geringen Einflüssen von Staub, Schmutz, Öl und Feuchtigkeit.



PU-Schaumstoffe sind erhältlich in verschiedenen Grössen, Dicken, Formen und Raumgewichten. Mit oder ohne einseitige Selbstklebung. Weitgehend alle unsere Schaumstoffe können wir bearbeiten wie; stanzen, CNC-schneiden, formschneiden, wasserstrahlschneiden etc.

Spezifikationen

Material	Polyesterschaumstoff FCKW frei
Farbe	Anthrazit (Standard), farbige Ausführungen auf Anfrage
Ausführung	Mit oder ohne einseitige Selbstklebung
Dicke	15 ... 100 mm
Plattenformat	ca. 2000 x 1000 mm, andere Masse auf Anfrage
Raumgewicht	ca. 30 kg/m ³ nach ISO 845
Temperatureinsatz	Ohne Selbstklebung -40 ... +120 °C, mit Selbstklebung -40 ... +105 °C
Brandklasse	u.a. MVSS 302 - SE/ NBR